## HOT MELT PARA ENCHAPADO DE CANTOS

BASE:

Etilen Vinil Acetato (EVA)

DATOS TÉCNICOS:

Viscosidad [mPas/cPs]: aprox. 250,000 at 190°C Brookfield-Thermosel

aprox. 170,000 at 200°C aprox. 120,000 at 210°C

aprox. 1.05

Densidad [g/ml]: Punto de Ablandamiento:

aprox. 120°C Ring & Ball

o: natural

Color:

CARACTERÍSTICAS: Hotmelt de viscosidad alta con alta resistencia de calor y buena flexibilidad en frío. Excelente

color y estabilidad al calor en el colero.

APLICACIONES: Hotmelt para enchapadora automática, adecuado para madera sólida, chapa, perfiles en PVC

y papel resinado. También se utiliza para aplicaciones de "softforming" (especialmente para

máquinas "BAZ" y "Combiformer").

MANEJO: Temp. de aplicación: 190-210°C

Velocidad de suministro: aplicación con rodillo: 18-60 m/min

aplicación con pico dosificador: 10-40 m/min

La estructura del material de enchape y las condiciones de trabajo pueden influir la unión.

Recomendamos testes antes de la producción.

LIMPIEZA: Limpieza preliminar, mientras está caliente raspe con una espátula.

ALMACENAMIENTO: Por lo menos 3 años en condiciones secas y frescas (15-25°C) de acuerdo a nuestra

experiencia.

EMPAQUE: En bolsa de plástico de 25 kg neto.

Ninguna. Recomendamos extraer cualquier vapor que se pueda formar. Consulte las hojas

de información sobre la seguridad del material.

DATOS REVISADOS: Octubre de 2006

OBSERVACIONES:

Los detalles dados en esta hoja son basados en nuestra experiencia práctica y en los resultados de los examenes hechos en nuestros laboratorios. Las recomendaciones y sugerencias aquí son hechas sin garantía o representación de los resultados. Dado a la variaciones de los materiales que se usan en combinación con este producto ninguna garantía puede ser dada del funcionamiento del mismo. Note, que nuestro servico de información técnica gratuta no garantiza ningún resultado. Recomendamos haga sus propios ensayos con anticipación. IMPORTANTE: La única obligación que tiene el vendedor es la de reemplazar o pagar por cualquier material suminstrado con defectos. Fuera del precio de compra del material suplido por nosotros no asumimos ninguna responsibilidad por daños de otro tipo. El usuario acepta el producto "tal y cual es" sin ninguna garantía expresada o implícita. La determinación de conveniencia en el uso especifico de este producto debe ser exclusiva del usuario.

Jowat International Randolph Industrial Park P.O. Box 1368 High Point, NC 27261

Fono: (336) 434-9150 Fax: (336) 434-9157 Website: www.jowat.com Email: export@jowat.com