

# JOWATHERM 296. 30

## HOTMELT PARA ENCHAPADO DE CANTOS

BASE:	Etilen Vinil Acetato (EVA)	
DATOS TECNICOS:	Viscosidad (mPas/cPs):	aprox. 120,000 a 190°C Brookfield-Thermosel aprox. 90,000 a 200°C aprox. 70,000 a 210°C
	Densidad (g/ml):	aprox. 1.40
	Punto de Ablandamiento	aprox. 110°C Ring & Ball
	Color:	30-natural, 31-blanco, 32-marrón, 33-negro
CARACTERISTICAS:	Hotmelt de viscosidad media. Muy económico con buen color y estabilidad al calor en el colero.	
APLICACION:	Para enchapado de chapa, perfiles en PVC, papel resinado y aplicaciones similares. Buena propiedades de aplicación.	
MANEJO:	Temperatura de aplicación:	190-210°C
	La estructura del material de enchape y las condiciones de trabajo pueden influir la unión. Recomendamos que el cliente haga sus ensayos. Examinado de acuerdo a las métodos de ensayo de Jowat.	
LIMPIEZA:	Limpieza preliminar, mientras esta caliente raspe con una espátula; una vez frío utilice limpiador Jowat 401 20.	
ALMACENAMIENTO:	Por lo menos 12 meses en condiciones secas y frescas (15-25°C) de acuerdo a nuestra experiencia.	
EMPAQUE:	En bolsa de papel revestido de 25 kg neto.	
OBSERVACIONES:	Ninguna. Recomendamos extraer cualquier vapor que se pueda formar. Consulte las hojas de información sobre la seguridad del material.	
DATOS REVISADOS:	Enero d 2007	

Los detalles dados en esta hoja son basados en nuestra experiencia práctica y en los resultados de los exámenes hechos en nuestros laboratorios. Las recomendaciones y sugerencias aquí son hechas sin garantía o representación de los resultados. Dado a la variaciones de los materiales que se usan en combinación con este producto ninguna garantía puede ser dada del funcionamiento del mismo. Note, que nuestro servicio de información técnica gratuita no garantiza ningún resultado. Recomendamos haga sus propios ensayos con anticipación. **IMPORTANTE:** La única obligación que tiene el vendedor es la de reemplazar o pagar por cualquier material suministrado con defectos. Fuera del precio de compra del material suplido por nosotros no asumimos ninguna responsabilidad por daños de otro tipo. El usuario acepta el producto "tal y cual es" sin ninguna garantía expresada o implícita. La determinación de conveniencia en el uso específico de este producto debe ser exclusiva del usuario.



Jowat International  
Randolph Industrial Park  
P.O. Box 1368  
High Point, NC 27261  
Fono: (336) 434-9150  
Fax: (336) 434-9157  
Website: [www.jowat.com](http://www.jowat.com)  
Email: [export@jowat.com](mailto:export@jowat.com)